

試驗報告



報告編號：HV-17-01588

頁數：2 OF 4

報告日期：2017年05月03日

(1) 燃燒試驗

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
150 mm 針盤式卡尺	MITUTOYO	505-681
Horizon Vertical Flame Chamber	ATLAS	HVUL2

實驗室環境條件：

環境溫度：23±2°C
 相對濕度：50±5%RH

試驗方法：

參考 UL 94 (2013) Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

試驗條件：

調節狀態 1：溫度 23±2°C，相對濕度 50±5%，48 小時
 調節狀態 2：溫度 70±2°C，168 小時，室溫下冷卻 4 小時